

Proterra CERAFLUID GZ 1020-0001

>Produktbeschreibung

Öl-Wachskombination auf Basis nichttrocknender Pflanzenöle, Bienen- und Carnaubawachs, pastös, äußerst geruchsmild, hautverträglich. Es ist wasserabweisend und entfernt verschiedenste Flecken.

>Einsatzgebiete

Als Endfinish für seidigen Griff und zur Auffrischung und Pflege geölter und gewachster Hölzer

>Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung	Geölte oder gewachste Untergründe. Für untergeordnete Teile kann das Material direkt auf das vorschriftsmäßig geschliffene Rohholz aufgetragen werden
Endbehandlung	Den Materialüberschuss komplett abnehmen und die Fläche mit einem weichen Baumwolltuch nachpolieren.

>Zeiten

Trocknung	60 min / 20 °C
Durchhärtung	60 min / 20 °C
Belastbar nach	1 h / 20 °C

>Applikation

Applikation	Düsengröße mm
Manuelle Verarbeitung - alle	
Gazeballen/Lappen	
Walzen - alle	
Glattwalze	Perbonanqualität!

>Verarbeitungshinweise

Einmaliger Handauftrag mit weichem Baumwolltuch auf geölten oder gewachsenen Untergründen. Den Materialüberschuss komplett abnehmen und die Fläche mit einem weichen Baumwolltuch nachpolieren. Für untergeordnete Teile kann das Material direkt auf das vorschriftsmäßig geschliffene Rohholz aufgetragen werden

Proterra CERAFLUID GZ 1020-0001

> Technische Daten

Auslaufzeit (+/- 15 %)	nicht bestimmbar keine Angabe
Aussehen	Farblos
Decopaint Basis	LB
Decopaint Kategorie	F
Dichte Serie kg/l	0.819
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang	164 - 819 m ² /l Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Applikationsart. Die Angaben beziehen sich auf ein Liter des verarbeitungsfähigen Produktes, wenn nötig inklusive Härter und Verdünnung.
Lieferform	Paste
NfA Serie %	37 - 37
VOC EU %	63 %
VOC FR	C
Lagertemperatur	10 - 30 °C
Lagerfähigkeit Wochen	52
Verarbeitungstemperatur	20 °C
Anzahl Schichten (max)	1
Menge pro Schicht (min)	1 g/m ²
Menge pro Schicht (max)	5 g/m ²
Gesamtauftragsmenge	5 g/m ²

> Bestellhinweise

Bestellnummer	Glanzgrad 60 ° (Gloss)	Gebindegröße
GZ 1020-0001	-	0.8 kg, 25 l

> Verdüner

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
OV 1200	Spezialverdünner	1 l, 5 l, 25 l

> Besondere Hinweise

Keine Selbstentzündungsgefahr. Material enthält keine oxidativ trocknenden Öle! Vorgrundieren ist je nach Oberflächenwunsch und Trägermaterial möglich z. B. mit: GE 11025-2001, GE 12006-2001, GE 14004-2001 oder GE 17102.

> Verfahrensbeispiel

Kinderzimmereinrichtung, Ahorn natur

Holzschliff: Korn 180 - 220 mit anschließender Entstaubung.

Grundierung: 1 x 40 - 60 g/m² Proterra RESIT Wachsharz GS 17102.

Trocknung: ca. 30 - 60 min / 20 °C Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation.

Polierschliff: Korn 400 mit anschließender Entstaubung.

Endfinish: per Handauftrag mit weichem Baumwolltuch Proterra CERA Wachs Balsam GZ 1020-0001. Überschuss abnehmen und Fläche mit weichem Baumwolltuch polieren.

> Allgemeine Hinweise

Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen durchführen!

> Besondere Eigenschaften und/oder Prüfnormen

Prüfnorm / Grundlage	Prüfstelle	Zeichen	Bericht	Nr.
Rezeptur ist frei von: Holzschutzmitteln, giftigen Schwermetallen, Phthalatweichmachern, Formaldehyd, CMR-Stoffen Kat. 1A + 1B und flüchtigen halogenorganischen Verbindungen.	HESSE			

Proterra CERAFLUID GZ 1020-0001

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.